

**TEXIM s.r.o.**  
Kladská 331  
**HRADEC KRÁLOVÉ**  
**500 03**

IČO : 42195900

[www.teximtesneni.com](http://www.teximtesneni.com)  
[www.texim.eu](http://www.texim.eu)

**výroba těsnění**  
**velkoobchod těsnící materiály**  
**velkoobchod voda-topení**  
**velkoobchod železářství,zahrad.program**

tel/fax : +495 545 541 , 495 541 940

Fax : +495 401 464

e-mail : [texim@teximtesneni.com](mailto:texim@teximtesneni.com)  
[texim@texim.eu](mailto:texim@texim.eu)

## UCPÁVKOVÉ ŠŇŮRY

### Ucpávkové šňůry na čerpadla a armatury



<b>Materiál</b>	<b>5110</b>	<b>5200</b>	<b>5300</b>	<b>5410</b>	<b>6100=TG</b>	<b>6200=TGI</b>	<b>6300=kroužky</b>
	PTFE	PTFE	PTFE+Grafit GORE - TEX	PTFE+ Grafit = GFO	Expandovaný GRAFIT + sklovlákno = TG	Expandovaný GRAFIT + inconel.drátek = TGI	EXPANDOVANÝ GRAFIT LISOVANÝ
<b>Impregnace</b>	PTFE	PTFE					
<b>Lubrikace</b>		Silikon. olej					
<b>p (bar)</b> ventily	250		300	200	250	500	500
<b>p (bar)</b> písty	150	150	600	150	100	250	30
<b>p (bar)</b> čerpadla		15		20	20	30	
<b>t (-°C)</b>	200	200	200	100	220	220	220
<b>t (+°C)</b>	280	280	280	280	450	450	550
<b>v (m/s)</b> čerpadla		10		25	10	20	
<b>v (m/s)</b> písty	2	2	2	2	1,5	2	2
<b>pH</b>	0 - 14	0 - 12	0 - 14	0 - 14	0 - 14	0 - 14	0 - 14
<b>Hustota</b> (g/cm <sup>3</sup> )	1,5	1,7	1,4	1,6	0,9 - 1,3	1,0 - 1,4	1,2 - 1,6

**TEXIM s.r.o.**  
**Kladská 331**  
**HRADEC KRÁLOVÉ**  
**500 03**

**výroba těsnění**  
**velkoobchod těsnící materiály**  
**velkoobchod voda-topení**  
**velkoobchod železářství,zahrad.program**

IČO : 42195900

tel/fax : +495 545 541 , 495 541 940

Fax : +495 401 464

[www.teximtesneni.com](http://www.teximtesneni.com)

e-mail : [texim@teximtesneni.com](mailto:texim@teximtesneni.com)

[www.texim.eu](http://www.texim.eu)

[texim@texim.eu](mailto:texim@texim.eu)

ucpávkové šňůry na čerpadla a armatury



typ	BAVLNA	ACRYLIC		ARAMID	PTFE+ARAMID		PTFE
	1110	2210	2230	3100	4100	4200	5100
<b>Materiál</b>	BAVLNA	ACRYLIC	ACRYLIC	ARAMID	PTFE+ARAMID	PTFE+ARAMID GRAFIT	PTFE
<b>Impregnace</b>	LŮJ	PTFE	GRAFIT+OLEJ	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
<b>lubrikace</b>		Parafinový olej		Silikonový olej	Parafinový olej	Silikonový olej	
<b>p (bar)</b> ventily	50	50	50	100	180	250	250
<b>p (bar)</b> písty	50	20	20	100	100	200	150
<b>p (bar)</b> čerpadla	10	20	20	25	20	20	
<b>t (-°C)</b>	10	50		100	100	100	200
<b>t (+°C)</b>	80	180	180	280	280	280	280
<b>v (m/s)</b> čerpadla	3	10	8	20	10	20	
<b>v (m/s)</b> písty	1	2	1,5	1,5	2	5	2
<b>pH</b>	6 - 9	2 -12	4 - 10	3 - 12	3 - 12	3 - 12	0-14
<b>Hustota</b> (g/cm <sup>3</sup> )	1,1	1,3	1,2	1,4	1,5	1,6	1,5

[www.teximtesneni.com](http://www.teximtesneni.com)

+

[www.texim.eu](http://www.texim.eu) ,

e-mail : [texim@texim.eu](mailto:texim@texim.eu)

**TEXIM s.r.o.**  
**Kladská 331**  
**HRADEC KRÁLOVÉ**  
**500 03**

**výroba těsnění**  
**velkoobchod těsnicí materiály**  
**velkoobchod voda-topení**  
**velkoobchod železářství,zahrad.program**

IČO : 42195900

tel/fax : +495 545 541 , 495 541 940

Fax : +495 401 464

[www.teximtesneni.com](http://www.teximtesneni.com)

e-mail : [texim@teximtesneni.com](mailto:texim@teximtesneni.com)

[www.texim.eu](http://www.texim.eu)

[texim@texim.eu](mailto:texim@texim.eu)

**Ucpávkové šňůry**

TYP	Teplota [°C]	Max tlak mpa	Rychlost [m/sec]	Rozsah pH	Použití	Popis
PS 004 T0021	do 200	7	8	3 -12	Petrochemický, chemický průmysl, všeobecně v průmyslu.	Pletená <b>skleněná</b> ucpávka lubrikovaná a impregnovaná s <b>grafitem</b> ,napuštěná voskem,
PS 009/L T0011	-50 až +260	4	10	3 -12	Potravinový, farmaceutický průmysl, chemikálie, oleje, rozpouštědla, kyseliny.	Pletená <b>skleněná</b> ucpávka impregnovaná <b>PTFE</b> a lubrikovaná silikonovým olejem.
PB 001	do 80	7	5	6-9	Pro rotační a vratná vodní čerpadla	Pletená <b>bavlněná</b> ucpávka napuštěná <b>lojovou</b> impregnací.
PB 009	do 120	8	10	5-10	Potravinářský a farmaceutický průmysl, organická rozpouštědla, čpavek, oleje.	Pletená <b>bavlněná</b> ucpávka impregnovaná <b>PTFE</b> disperzí.
PK 001	+80	5	4	6 - 9	Pro průmyslovou vodu, lodní průmysl, těsnění hydrauliky.	Pletená <b>konopná</b> ucpávka napuštěná lojovou impreg.
FLEX 803	- 40 +250	14	10	3 -12	Slaná voda, potravinářský průmysl, mírné kyseliny a chemikálie, pitnou vodu.	Pletená <b>sklo-akrylová</b> ucpávka, impregnovaná roztokem <b>PTFE</b> a lubrikovaná silikonovým olejem.
DZ 000/L	-200 +260	10	8	0 -14	Petrochemický, chemický, potravinářský,farmaceutický průmysl, pivovary.	Pletená ucpávka z <b>čisté teflonové</b> příze, lubrikované silikonovým olejem
DZ 726 T4200	-85 +260	200	20	2-12	Cukrovary , elektrárny – pro utěsnění abrasivních kalů a odpadních vod ,	Pletená ucpávka z <b>teflonové příze s aramidovým vláknem</b> impreg.grafitem a silik.olejem
DZ 323 T5410	-200 +280	50 200 300	25		Chemický a petrochemický papírny,pivovary,cukrovary pro oleje,rozpouštědla,kys.	Pletená ucpávka ze spec. vlákna <b>expand.teflonu vnitřně impreg.grafitem</b> - GFO
PG305= TG	-200 +450 +650	30rot 300v en	20	0 -14	Petrochemický, chemický průmysl, elektrárny, teplárny - <b>pro čerpadla</b>	Pletená ucpávka z <b>expandovaného grafitu</b> zesílená skleněným vláknem
PG306= TGI	-200 +480 +650	300 500	2	0 -14	Petrochemický, chemický průmysl, elektrárny, teplárny – <b>pro ventily</b>	Pletená ucpávka z <b>expandovaného grafitu</b> zesílená <b>inconelovým drátkem</b>

[www.teximtesneni.com](http://www.teximtesneni.com)

+

[www.texim.eu](http://www.texim.eu)

e-mail: [texim@texim.eu](mailto:texim@texim.eu)